

Low V. O. C. , water-based epoxy primer/sealer

技術情報# 2012

製品の特徴

PS-100WB はコンクリート・木材・タイルに適した 2 液性エポキシプライマーで低臭気のうえ揮発性有機化合物の含有量が少ないので台所・病院・店舗などの使用に適しています。

塗装を行う前に PS-100WB を塗っていただくと塗料の浸透を抑え優れた密着性を発揮します。また、水溶性ですので使用した器具の手入れは水で洗い流すだけで終了です。

下地処理及び施工方法

新しいコンクリートの場合は十分に乾燥させて下さい。その他の場合も油・グリース・ワックス等を洗剤等で十分洗浄除去し施工面を十分乾燥させて下さい。

PS-100WB は 2 液性のエポキシプライマーですので施工前に主剤と硬化剤を十分攪拌し刷毛・ローラーで施工して下さい。

※詳しい施工方法については当社にお問い合わせ下さい。

揮発性有機化合物含有量	120 グラム/リットル
ソリッドボリューム	40%
ポットライフ	2 時間 (21°C)
重量	1.1 kg/リットル
引火点	なし
乾燥時間	6 時間 (21°C)
施工面積	30 m ² (塗膜厚 50 ミクロン) /ガロン
パッケージ	1 ガロンキット



〒857-0877

長崎県佐世保市万津町 7 番 1 号

TEL : 0956-42-1532 FAX : 0956-42-1632